



# MATERIALES GRAFIPRINT PARA IMPRESORAS SOLVENTES

## REFERENCIA S112P

Realizada el 4 Marzo 2009

### ESPECIFICACIONES PROVISIONALES



## Descripción

Grafiprint S112P es una suave película PVC blanca monomérica calandrada brillante, sin empalmes, para utilizar en impresoras solventes. El vinilo tiene un adhesivo acrílico permanente de base solvente sensible a la presión. Este adhesivo está protegido con un papel siliconado de alta calidad.

## Composición

- Material superior : vinilo PVC blanco calandrado monomérico brillante de 100 micras de grosor con un adhesivo permanente en la cara posterior
- Adhesivo : adhesivo acrílico permanente de base solvente sensible a la presión con una alta resistencia a los rayos UV, los productos químicos y la humedad.
- Papel posterior : papel blanco "clay-coated" de 140 gr/m<sup>2</sup>

## Aplicación

La película PVC Grafiprint S112P puede utilizarse para todos las aplicaciones interiores y todos las aplicaciones exteriores de corta duración en superficies no rugosas.

## Especificaciones del producto

Características técnicas a una humedad relativa de  $50 \pm 5 \%$  y una temperatura de  $23 \pm 2^\circ\text{C}$ .

		Metodo	Resultado
1.	<b>Grosor<sup>1</sup></b>		
	Grosor vinilo	Din53370	100 micras
	Grosor vinilo + cola + papel	Din53370	270 micras
2.	<b>Estiramiento hasta ruptura<sup>2</sup></b>		
	Longitudinal	Din53455	> 170 %
	Transversal	Din53455	> 170 %
3.	<b>Grado de Brillo Min. (ángulo de medida 20°)</b>	Din 67530	40 %
4.	<b>Estabilidad dimensional<sup>3</sup></b>	Finat 14	< 1,00 %
5.	<b>Fuerza de adhesión<sup>4</sup></b>		
	Después de 20 minutos	Finat 1	12 N/25mm
	Después de 24 horas	Finat 1	15 N/25mm
6.	<b>Rapidez de adhesión<sup>5</sup></b>	Finat 9	7 N
7.	<b>Recomendación para uso exterior<sup>6</sup></b>	-	1-2 años
8.	<b>Intervalo de temperatura</b>		
	En aplicación	-	+10°C / +35°C
	En uso	-	-15°C / +60°C
9.	<b>Impresión del papel posterior</b>	-	gris
10.	<b>Inflamabilidad</b>		
	Cuando se aplica sobre aluminio, cristal, acero = se autoextingue		

## Instrucciones de almacenaje

Todos los materiales Grafiprint siempre necesitan ser almacenados en su embalaje original con los toques originales (y preferiblemente almacenado verticalmente). Para que no se produzca una pérdida de calidad, el vinilo solvente Grafiprint debe almacenarse en las siguientes condiciones, una temperatura de 10-20°C y una humedad relativa del 50%. En estas condiciones, los materiales Grafiprint pueden almacenarse dos años.

## Recalcar

Las grandes cantidades de tinta solvente en las impresiones pueden provocar que esta traspase a la parte posterior del material. Si el material es enrollado demasiado rápido después de imprimir, la impresión del lado posterior del material puede hacerse visible. Nosotros le recomendamos que limite la cantidad de tinta y que deje secar las impresiones suficientemente antes de enrollarlos.

## Rango de temperaturas recomendadas

Cuando imprimimos en los materiales Grafiprint solventes y solventes de baja volatilidad, los parámetros de temperatura en la impresora son muy importantes. Nosotros les recomendamos una temperatura en el pre-calentador entre los 35° y 45°C dependiendo de las condiciones medioambientales o de la cantidad de tinta requerida en la impresión. Esta temperatura debe seleccionarse en función de que el material Grafiprint se mantenga completamente plano, puesto que el material se vuelve blando como resultado de ello el material se puede ondular y tocar el cabezal o las ruedas de tracción del material pueden quedarse marcadas.

Lo mismo sucede con el post-calentador o secado. Nosotros advertimos que esta temperatura debe ser de entre 5° y 10°C superior a la temperatura del pre-calentador. Pero de nuevo, el material no debe ondularse como resultado de un parámetro de temperatura demasiado alta.

En general, podemos decir que la temperatura de ambos calentadores puede fijarse tan alta como sea posible, sin que el material presente ninguna deformación o ondulación.

## Importante

La información, mencionada en esta ficha técnica está basada en los tests realizados por Grafityp, y nosotros consideramos que son reales. La información siempre representa un margen, entre el valor mínimo y máximo, y debe ser considerada como tal. Esta es solo mencionada para su información, y no da ninguna garantía. Es una decisión del usuario final decidir si es el producto adecuado para su particular aplicación.

- 1)** El grosor de los materiales Grafiprint puede variar un poco. El valor indicado es un promedio, obtenido de una serie de medidas efectuadas.
- 2)** El estiramiento hasta ruptura de los materiales Grafiprint puede variar un poco. El valor indicado es el mínimo valor, obtenido después de una serie de medidas.
- 3)** La estabilidad dimensional es el encogimiento en % del material antes de imprimir. Este valor es medido aplicando el film sobre aluminio, y exponiéndolo sobre aire caliente a 70°C durante 48 horas (= método Finat 14, ajustado según nuestro propio procedimiento interno). El valor indicado es el máximo valor, obtenido después de una serie de medidas.
- 4)** La fuerza de adhesión se mide sobre cristal después de 20 minutos y después de 24 horas. El vinilo es retirado de nuevo en un ángulo de 180° y a una velocidad de 300 mm/min. El valor indicado es el resultante de la media, obtenida de una serie de medidas.
- 5)** La "Rapidez de Adhesión", es la fuerza de adhesión directa, se mide sobre cristal. El valor indicado es un promedio, obtenido de una serie de medidas.
- 6)** La duración esperada al exterior se refiere a las condiciones de uso en el centro de Europa y a una aplicación vertical, y solamente se refiere al vinilo no imprimido propiamente y a la cola del lado posterior. Esto no sirve para dar una garantía de la duración de la impresión debido a que esta depende de otros muchos factores, tales como la tinta utilizada. La duración esperada de nuestros materiales está basado en una aplicación profesional en una superficie adecuada, limpia, desengrasada y seca. Condiciones tropicales, o el uso de emisiones químicas, pueden actuar en detrimento de la duración.

Acerca de la calidad de la impresión no depende solamente del material Grafiprint, existen otros factores (tales como la impresora, la calidad de las tintas, el software de impresión, los perfiles ICC, la temperatura ambiente, la humedad del aire, etc...) Grafityp no puede garantizar o ser responsable de una eventual calidad de impresión.

Los materiales mencionados en nuestra lista de compatibilidades han sido testeados bajo condiciones normales y son puramente indicativos. Sujeto a modificaciones.